

FR-1

FR-1 は厳選したアスファルトに独自の添加剤配合技術を用いた改質アスファルトです。
優れた耐久性を有するため、防水材料だけでなく、防振材や各種シール材に適用されます。

主な適用箇所

- ✓ 防水材 高級ルーフィングシート
- ✓ 防錆材 鋼管や鉄筋、鉄線などの鋼材、コンクリート保護材
- ✓ 接着材 各種シール材、舗装クラックの目地材など

製品性能と特長

- ✓ 優れた耐久性、耐候性、耐腐食性
- ✓ 温度変化に対する安定性
- ✓ 構造物の動きに対する追従性、耐亀裂性
- ✓ 優れた釘穴シール性

一般性状^{*1}

項目	単位	FR-1
針入度(25℃)	1/10 mm	61
軟化点	℃	103.0
粘度 (180℃)	Pa・s	2.42

*1 一般性状は製造時の許容差異を含んだ代表値です。製品の改善のため、予告なく変更する場合があります。

販売荷姿：アスファルトローリー、20kg 箱

使用上の留意点

ご使用にあたっては、事前に安全データシートを（SDS）をご覧ください。

安全上の注意	溶融したアスファルトに触れるとやけどを負う恐れがあります。作業時は作業着、保護面、保護眼鏡、保護手袋、その他 保護具を着用してください。溶融したアスファルトの蒸気を吸引すると気分が悪くなる恐れがあります。室内でアスファルトを加熱する場合はマスク等を着用し、換気を行ってください。溶融したアスファルトに水を近づけないでください。溶融したアスファルトが飛び散り、やけどを負う可能性があります。溶融したアスファルトは引火する可能性があります。着火源を近づけず、万が一着火した場合、粉末または炭酸ガス消火器を使用してください。
--------	---

本資料は事業者様向けに作成されたものです。本資料に掲載された技術情報は弊社で確認した代表的動作を説明するものです。

お問い合わせ

出光興産株式会社 先進マテリアルカンパニー 機能舗装材事業部

アスファルト販売課（東日本） 03-6870-6587

アスファルト販売課（西日本） 06-7711-1271

受付時間 9:00～17:30

土・日・祝祭日、12月29日～1月3日、5月1日、6月20日（当日が日曜日の場合は翌営業日が振替休業日）を除く