

ダフニー スピンテックスオイルN

1. 用 途

各種編機および一般繊維機械の軸受・歯車・カムおよび針・ガイド等の潤滑に適用する高級潤滑油です。

2. 本 質

最高度の水素化改質精製を施した無色透明のベースオイルに酸化防止剤，防錆剤，極圧剤，消泡剤および乳化剤等の各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

3. 特 長

- (1) 無色透明かつ無臭で，耐候性に優れていますので製品の黄変など変色がありません。
- (2) 油の飛散や漏洩などによって製品が汚染されても，一般の洗剤によって容易に洗い落とすことができます。
- (3) 酸化安定性に優れ，循環系統で長期間の使用に耐えます。
- (4) 防錆性に優れ，潤滑系統の発錆を防止します。
- (5) 高粘度指数を有し，粘度変化の少ないオイルです。
- (6) 優れた極圧性能と低摩擦性能を有するので，摩擦・摩耗を抑えます。

4. 粘度グレードおよび相当粘度

グレード	ISO粘度 グレード	相 当 規 格	
		JIS 規格	相当粘度一般品
32	32	K 2213タービン油 ISO VG32 2種	90 タービン油
68	68	K 2213タービン油 ISO VG68 2種	180 タービン油

5. 取扱上の注意事項

保管状態により沈殿物が発生することがありますが、性能上問題ございません。

6. 荷 姿

200Lドラム缶、20L ペール缶

7. ダフニースピンテックスオイルNの代表性状

グレード		32	68
密度 @15°C g/cm ³		0.8616	0.8672
色 ASTM		L0.5	L0.5
引火点 COC °C		226	252
動粘度 mm ² /s	@ 40°C	32.73	69.04
	@100°C	5.68	9.307
粘度指数		114	112
流動点 °C		-45.0	-25.0
酸価 mgKOH/g		0.20	0.19
泡立ち @24°C		0-0	0-0
銅板腐食 100°C×3h		1(1B)	1(1B)
熱安定度@170°C×120hrs		合格	合格
タービン油錆止め(A法)		合格	合格
タイムケンOKポンド		25	25
振子摩擦係数		0.14	0.14
消防法危険物分類		第四石油類	第四石油類

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ事例のご紹介' まで