

アポロイル シャーシーSK・SK-K

～SK:車輻用シャーシグリース SK-K:コンクリートポンプ用グリース～

1. 用途

アポロイルシャーシーSK(No.1,2)はバス、トラック、建設機械のシャーシー各部のグリース潤滑個所に使用します。又アポロイルシャーシーSK-Kはコンクリートポンプ車等に用いる軟質(No. 00,000)グリースです

2. 本質

アポロイルシャーシーSK、SK-Kは鉱物油を基油としたリチウム石けん基グリースです。

3. 特長

- (1) 優れた潤滑性能を有します。
高粘度基油の採用により、優れた潤滑性能を有します。
- (2) 圧送性能に優れます。
又各種グレードを取り揃え、オールシーズン 対応を可能としました。

4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			アポロイルシャーシーSK		アポロイルシャーシーSK-K		試験方法
NLGI No.			No.1	No.2	No.00	No.000	-
増ちょう剤			リチウム				
基油種類			鉱物油				
色調			褐色		淡褐色		
混和ちょう度	-	25°C,60混和	312	282	416	465	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	192	197	143	173	JIS K2220 8.
銅版腐食(B法)	-	100°C、24時間	合格	合格	合格	合格	JIS K2220 9.
離油度	wt%	100°C,24時間	3.0	3.2	-		JIS K2220 11.
見掛け粘度	Pa・s	-10°C、10s ⁻¹	-		25	9	JIS K2220 19
		-20°C、10s ⁻¹	-		40	18	

5. 荷姿

SK:16kg缶、400g×20本 カートリッジ

SK-K:16kg缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3168

潤滑油・グリースのお問合せは<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>から ‘お問い合わせ’ まで